Air-bur Impact 2

LÁMINAS ANTI IMPACTO DE ESPUMA DE POLIETILENO

CÓDIGO: 22.001

EXCELENTE AISLAMIENTO ANTI IMPACTO EN BAJO ESPESOR

Lámina de espuma de polietileno no reticulada (Foam) apto para suelos flotantes, instalación bajo parquet y forjados para reducción de ruido de impacto.

CTE CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN | ISO 9001 SGS | ISO 14001 SGS | ΔLn: 16 dB

Propiedades Físicas (+/- 5%)

Presentación:	Bobina
Espesor:	2mm (+/- 5%)
Medidas:	1,5 x 250m (+/- 5%)
Superficie:	375 m²
Densidad:	23 (+/- 3) Kg/ m³
Peso:	17,25 kg (46 gr/m²)

Usos

Forjados
Suelo Flotante
Bajo Parquet

Otras Propiedades

Aislamiento acústico (UNE EN-ISO 140-8):	16 dB
Resistencia a la tracción longitudinal:	535 KPa
Resistencia a la tracción transversal:	190 KPa
Alargamiento a la rotura longitudinal:	43 %
Alargamiento a la rotura transversal:	51 %
Resistencia a la compresión:	6,92 KPa
Compresión remanente:	40 %
Temp. Máx. de trabajo:	80ºC
Conductividad térmica:	0,037 W/mK
Resistencia térmica:	0,054 m2K/W

1 Asegura que la superficie está limpia y nivelada. (Eliminar elementos punzantes presentes)

2 Colocar Air-bur Impact 2 sobre el paramento correspondiente tensando el material.

3 En el perímetro del encuentro entre paramentos colocar la cinta desolarizante Air-bur Band DM en forma de "L"

4 Solapar una lámina sobre otra y sellar la unión con cinta adhesiva Air-bur Cintpex.

	Artículos Asociados	Código
Anclaje	-	-
Adherencia	-	-
Sellado de Juntas	Air-bur Cintpex 50 Air-bur Cintpex 75	99.010 99.011

bur 2000 AISLAMIENTO INTEGRAL

www.bur2000.com