



Air-bur Cintpol 75

CINTA DE SELLADO DE JUNTAS

CÓDIGO: 99.002



COMPLEMENTO
HOMOLOGADO
PARA EL SELLADO
DE JUNTAS



Air-bur Cintpol 75, cinta de poliéster metalizada requerida para el sellado de las juntas de los aislamientos térmico reflectivo de aluminio protegido y preparado para recibir mortero, entre ellos: Air-bur CM.



Propiedades Físicas (+/- 5%)

Presentación:	Rollo
Espesor:	1,0 mm (-2%; +5%)
Medidas:	50mm x 75m
Superficie:	1.35 m ²
Densidad:	27 Kg/m ³
Peso:	0,15 kg (Kg/m ³)

Usos

Sellado de juntas derivadas de la instalación de la gama Air-bur Termic.



1 Asegura que la superficie está limpia y nivelada. (Eliminar elementos punzantes presentes)



2 Sellar las juntas formadas entre los productos ya instalados

Otras Propiedades

Resistencia a la corrosión:	Pass
Carga de rotura:	50 N/cm
Reacción al fuego:	F
Emisividad:	$\epsilon_{90/90}=0,05$ J/(kg·K)
Adhesión al acero:	2.6 N/cm
Resistencia a la difusión del vapor:	$\mu= 15.184$



www.bur2000.com